Qplast™
QPH 35NA
Polipropileno homopolímero

Qplast™ QPH 35NA es un polipropileno homopolímero que incorpora un agente antiestático y nucleación, diseñado específicamente para aplicaciones de moldeo por inyección. Se fabrica con tecnología sin ftalatos.

Proveedor	Qplast
Aplicaciones	• Recipientes para alimentos • Artículos para el hogar • Cierres

Físico

	Valor típico	(Inglés)	Valor típico	(SI)	Método de ensayo
Densidad	0.900	g/cm³	0.900	g/cm³	ASTM D792
Caudal de fusión (230°C/2,16 kg)	35	g/10 min	35	g/10 min	ASTM D1238

Mecánica

Resistencia a la tracción	5500	psi	38	MPa	ASTM D638
Alargamiento a la rotura	6.4	%	6.4	%	ASTM D638
Módulo de flexión - 1% Secante	284000	psi	1958	MPa	ASTM D790

Impacto

Resistencia al impacto Izod entallada 73°F (23°C)	0.6	ft-lb/in	31.8	J/m	ASTM D256

Térmico

DTUL a 66psi - Sin recocido	248	°F	120	°C	ASTM D648

Descargo de responsabilidad

La información presentada en este documento se considera exacta en la fecha de su publicación. No obstante, se facilita únicamente con fines informativos generales. No implica ninguna garantía expresa o implícita ni especificación de calidad, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Los usuarios son los únicos responsables de evaluar de forma independiente si el producto es adecuado para el uso previsto y de asegurarse de que puede utilizarse de forma segura y de conformidad con las leyes y normativas pertinentes. Declinamos expresamente toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión directa o indirectamente sufridos o incurridos como resultado o relacionados con el uso o la confianza depositada en la información contenida en este documento.

Nota:
Esto es una traducción. Quantum no asume responsabilidad alguna por la exactitud de la traducción. Cualquier discrepancia o diferencia creada en la traducción no es vinculante y no tiene ningún efecto legal. Si surge alguna duda relacionada con la exactitud de la información contenida en la ficha técnica traducida, consulte la versión en inglés.

REV: 2024

2025 Quantum Polymers, Inc. Todos los derechos reservados.
1900 Spring Rd suite 430, Oak Brook, IL 60523 quantumpolymers.com